

Грунд за омаслени повърхности - SDF SPTM



адрес: 7700 Търговище ул.Г.С.Раковски 104,ет.2
Държава: България ЕСОД
лице за контакт: Динко Копев
тел. моб. 0886815497
тел.факс 060166640

Подови покрития

... надеждна връзка стар нов бетон,надграждане с епоксидни покрития

Двухкомпонентен специален грунд с голяма адхезионна способност към омаслени или влажни основи.

Области на приложение

Грунд за подове в промишлени помещения, които са омаслени или има разливи на дизел,обработени масла,греси или прекомерна висока влажност.Също така като надеждна връзка – стар нов бетон.

	Масло от дизелов двигател (изминати 10,000 мили)	Чист бетон	Масло от бензинов двигател (изминати 2,000 мили)
Адхезия на 7-я ден	400 psi	600 psi	600 psi
Разрушение в	Бетона	Бетона	бетона

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

Бетонната основа трябва да бъде здрава и с якост на натиск минимум 15 N/mm².

Времена на изчакване след полагане на грунд SDF SP и преди полагане на:

1. Бетон - Полага се мокро в мокро.
2. Епоксидни системи

Температура на основата	минимум	максимум
+10°C	24 часа	30 часа
+20°C	18 часа	20 часа
+30°C	6 часа	10 часа

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Без аналог
- Най висока стойност на адхезия при омаслен бетон
- Висока механична устойчивост
- Устойчив на течности
- Подходящ за грунд при връзка стар нов бетон.

СМЕСВАНЕ

Преди смесването разбъркайте комп. А механично. Когато цялото количество от комп. В е прибавено към комп. А продължете смесването още две минути до получаване на еднородна смес. Трябва да се избягва прекалено дългото миксиране, за да се предотврати въвличането на въздух в сместа. Полагане с мече до насищане,без образуване на мокри петна.

Уреди за смесване

да се разбърка механично спомощта на електрически миксер (300-400 об/мин)или друго подходящо оборудване.Гравитачните миксери не са подходящи.

Характеристики на втвърдяването:

	при 20°C и 50% влажност на въздуха	при 5°C и 95% влажност на въздуха
Време на желиране:	50 min.	120 min.
Повърхностно изсъхване:	10 - 12 h	45 - 50 h

